

CONSTRUCTION SYSTEM

1515**KONTAKT CT**

Dřívější název: Novinka (dostupné v průběhu roku).



2V1 ČASOVÁ A FINANČNÍ ÚSPORA

Spolehlivá ochrana proti korozi a adhézní můstek

Zvyšuje přilnavost opravných malt, díky čemu je vhodný pro náročné aplikace jako jsou např. průmyslové podlahy.

Určené pro ochranu proti korozi a lepší přidrženost v jednom kroku.

Okamžité nanášení další vrstvy ("čerstvý do čerstvého"), žádný prostoj.

Díky vysokému obsahu aktivních látek, dobře přilne téměř na jakýkoliv povrch.



Exteriér: podlaha + stěna + strop

Interiér: podlaha + stěna + strop

Vhodné pro oblast soklu

Pro ruční zpracování

Oblast použití

Používá se k dokonalému zabezpečení přilnavosti opravných malt na betonové konstrukce a ochranu proti korozi ocelové výztuže.

Národní norma

EN 1504-7:2006

Oblast vytápění-chlazení



Podlaha + Stěna

PODMÍNKY PŘI ZPRACOVÁNÍ



Teplota pro zpracování (min.)

5 °C

Teplota pro zpracování (max.)

25 °C

Povětrnostní podmínky

Nízké teploty mohou negativně ovlivnit zrání a prodloužit tuhnutí materiálu. Při zpracování se vyhněte přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání materiálu. Nepoužívejte při očekávaných mrazech.

ZPRACOVÁNÍ

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Minimální přilnavost k podkladu je 1,5 MPa, kvalita betonu musí být minimálně C20/25. Odkrytá a očištěná ocelová výztuž musí být opatřena ochranným nátěrem Cemix.

Příprava podkladu

Kontaktní můstek nanášejte na povrch v tenké vrstvě pomocí štětce nebo válečku. Očištěnou ocelovou výztuž opatřete vrstvou materiálu ze všech stran. Opravná malta se aplikuje na čerstvý adhézní můstek metodou "čerstvý do čerstvého" v požadované tloušťce. Pokud adhézní můstek zaschne, je potřeba nanést další vrstvu.

Příprava směsi

Materiál připravte vsypáním suché směsi do předepsaného množství vody a jejím smícháním. K rozmíchání směsi použijte pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Smíchání proveďte pomocí pomaluběžného vrtulového míchadla. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek. Směs nechejte odležet. Poté opět znovu krátce promíchejte.

Spotřeba vody



Množství	Liters_recommended
5 kg	1,65 L

Míchání



Doba míchání
5 min

Odstoj
5 min

Pokyny pro zpracování

Znečištěné, poškozené, zničené a zaprášené části se musí odstranit. Výztuž se musí v potřebném rozsahu obnažit a povrch se musí mechanicky očistit od zkorodovaných částí.

Spotřeba



Spotřeba od
1.7

Spotřeba materiálu v měrné jednotce
kg/m²/mm

Zpracovatelnost



1 h

Ošetření po aplikaci

Kontaktní můstek tuhne závislosti na absorpci vlhkosti a teploty vzduchu. Následnou vrstvu materiálu nanášejte jen na ještě vlhký kontaktní můstek! Adhézní můstek následně nenamáčejte, pokud vyschne, naneste novou vrstvu.

Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umyjte vodou. Zaschlé zbytky očistěte mechanicky.

DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ VÝROBKY

1610 OPRAVNÁ MALTA R3

>30 MPa pro staticky zatěžované opravy

1615 CT-MAX

Na konstrukční vady betonů

1640 OPRAVNÁ MALTA JEMNÁ

1,0mm: Pro jemný finální povrch

1645 CT-MIX

Jemná opravná malta na opravy betonů

1650 OPRAVNÁ MALTA R4

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavní pojivo	Šedý cement
Trvalé zatížení po	7 d
Hustota v Kg/m³	1 700
Uvolňování korozivních látek	CT

VARIANTY



Pro trhy	HU/RO/HR/SL/CZ/SK
Barva	šedá
Netto hmotnost	5 kg
Druh balení	Pytel
Materiál obalu	PE
GTIN (EAN)	9005561106766
Množství na paletě	96
Hmotnost na paletě	480 kg
Skladovatelnost	18 m.

Druh balení	Materiál obalu	Podmínky skladování
Pytel	PE	Skladování v originálních uzavřených obalech, Chraňte před poničením

Služby	Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců: Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servis. Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity. Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnostech žádejte konzultaci.
--------	--

Likvidace materiálu (odpadů)	Nespotřebované zbytky nevylévejte do kanalizace. Nespotřebované zbytky smíchejte s vodou a nechte ztuhnout. Poté zlikvidujte jako stavební odpad v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.
------------------------------	--

Likvidace obalů	Kontaminované obaly likvidujte jako nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list). Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k recyklaci. Nesmí se likvidovat společně s komunálním odpadem. Obal likvidujte v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.
-----------------	---

Kvalita	Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích.
---------	--

Právní upozornění

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, neodpovídá výrobce za škody způsobené chybným použitím či zpracováním výrobku.

V případě pochybností ohledně způsobu použití či zpracování výrobku doporučujeme vyžádat si informace od našich obchodně-technických zástupců.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického listu v případě potřeby jeho aktualizace.

Vydáním nového technického listu se ruší a nahrazuje vydání předchozí.

Aktuální znění technických listů, informace o produktech a službách i všeobecné obchodní podmínky výrobce jsou dostupné na www.cemix.cz.