

FACADE SYSTEM

2108**PROFILFIX**

Dřívější název: Novinka (dostupné v průběhu roku).



RYCHLÁ A SNADNÁ FIXACE

Malta pro rychlé ukotvení

Rychlé tuhnutí: Zásuvky, rohové lišty a omítníky mohou být omítnuty v krátkém čase.
Neobsahuje sádku: použitelné i ve vlhkém prostředí.



Exteriér: podlaha + stěna + strop
Interiér: podlaha + stěna + strop
Pro ruční zpracování

Oblast použití

Upevňovací malta pro zednické práce v nových i starých obytných budovách, veřejných budovách a průmyslových objektech.
Vhodná pro upevnění rohových lišt, omítníků a vodicích lišt, dilatačních profilů, elektroinstalačních průchodek a rozvodných krabic v interiéru i exteriéru.
Pro použití ve vlhkých místnostech, sklepích, prádelnách a komerčních kuchyních.
Vhodná také na vlhké zdivo se sanačními a vysušujícími omítkami.

EN 998-1

GP CSII ,

PODMÍNKY PŘI ZPRACOVÁNÍ



Teplota pro zpracování (min.)
5 °C

Teplota pro zpracování (max.)
25 °C

Povětrnostní podmínky

Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty mohou negativně ovlivnit zrání a prodloužit tuhnutí materiálu. Při zpracování se vyhněte přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání materiálu.

ZPRACOVÁNÍ

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasáklý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní.

Příprava podkladu

V závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách je potřeba podklad navlhčit. Případně nestandardních podkladů upravit vhodnou metodou pro dosažení požadovaných vlastností. Před započítím prací ochraňte přilehlé plochy před znečištěním. Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.

Příprava směsi

Materiál připravte vsypáním suché směsi do předepsaného množství vody a jejím smícháním. K rozmíchání směsi je použijte pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Smíchání proveďte pomocí pomaluběžného vrtulového mísidla nebo ručně. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek.

Spotřeba vody



Množství	Liters_recommended
25 kg	~6,25 L

Míchání



Doba míchání

5 min

Pokyny pro zpracování

Materiál aplikujte bodově v požadované tloušťce zednickou lžící nebo jiným vhodným nástrojem. Poté do něj vložte například rohovou lištu nebo jiný předmět, který má být upevněn. Přebytný materiál vyhladte nebo ho odstraňte.

Vydatnost

Spotřeba materiálu	Vydatnost
25 kg	~18,0 L čerstvé malty
25 kg	~16.6 bm (bodově v tl. ~15 mm)

Zpracovatelnost



10 min

Ošetření po aplikaci

Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.

Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umyjte vodou. Zaschlé zbytky očistěte mechanicky.

DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ VÝROBKY

2050 JEDNOVRSTVÁ LEHCENÁ OMÍTKA

2141 SANAČNÍ PODKLADNÍ OMÍTKA

2142 SANAČNÍ OMÍTKA

2147 SUPERSAN OMÍTKA

Vysoušecí jádrová omítka

4260 JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavní pojivo	Šedý cement
Vyrobeno z materiálu	Speciální rychle tuhnoucí cement, minerální plnivo a přísady zlepšující vlastnosti.
Třída reakce na oheň	A1
Maximální velikost zrna v mm	1,2
Pevnost v tlaku po 28 dnech v N/mm ²	3 N/mm ²
Tepelná vodivost λ v W/(m.K)	0.52
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m ³ do	1 500

VARIANTY



Pro trhy	HU/RO/HR/SL/CZ/SK
Barva	šedá
Netto hmotnost	25 kg
Druh balení	Pytel
Materiál obalu	Papír
GTIN (EAN)	9005561107145
Množství na paletě	48
Hmotnost na paletě	1 200 kg
Skladovatelnost	6 m.

Druh balení	Materiál obalu	Podmínky skladování
Pytel	Papír	Uchovejte v suchu, Skladování v originálních uzavřených obalech, Chraňte před poničením

Služby	Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců: Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servis. Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity. Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnostech žádejte konzultaci.
--------	--

Likvidace materiálu (odpadů)	Nespotřebované zbytky nevylévejte do kanalizace. Nespotřebované zbytky smíchejte s vodou a nechte ztuhnout. Poté zlikvidujte jako stavební odpad v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.
------------------------------	--

Likvidace obalů

Kontaminované obaly likvidujte jako nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list). Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k recyklaci. Nesmí se likvidovat společně s komunálním odpadem. Obal likvidujte v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

Kvalita

Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích.

Právní upozornění

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, neodpovídá výrobce za škody způsobené chybným použitím či zpracováním výrobku.

V případě pochybností ohledně způsobu použití či zpracování výrobku doporučujeme vyžádat si informace od našich obchodně-technických zástupců.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického listu v případě potřeby jeho aktualizace.

Vydáním nového technického listu se ruší a nahrazuje vydání předchozí.

Aktuální znění technických listů, informace o produktech a službách i všeobecné obchodní podmínky výrobce jsou dostupné na www.cemix.cz.