

FACADE SYSTEM

2831**ANTIGRAFFITI**

Dřívější název: Antigrafitti



JEDNOSLOŽKOVÝ OCHRANNÝ NÁTĚR

Ochrana povrchů vůči poškození graffiti

Vodoodpudivý.
 Minimální vliv na propustnost vodní páry.
 Po zaschnutí pouze nepatrný lesk.
 UV stabilní.
 Vodou ředitelný koncentrát.
 Neobsahuje rozpouštědla.



Exterier: stěna + strop
 Interiér: stěna + strop
 Pro ruční a strojní zpracování

Oblast použití

Pro ochranu povrchu proti graffiti. Na minerální podklady. Pro omítky, cihly, beton, přírodní kámen, keramiku, pískovec, cementovláknité desky a dobře soudržné nátěry. Pro fasády a sokly. S vysokou paropropustností vhodný pro historické budovy.

PODMÍNKY PŘI ZPRACOVÁNÍ



Teplota pro zpracování (min.)
 10 °C

Teplota pro zpracování (max.)
 30 °C

Relativní vlhkost vzduchu % (max.)
 70

Povětrnostní podmínky

Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty mohou negativně ovlivnit zrání a prodloužit zasychání materiálu. Při zpracování se vyhněte přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před vysokým mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání materiálu.

ZPRACOVÁNÍ

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí suchý, rovnoměrně nasáklý a vyzrálý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní

Příprava podkladu

Podklad musí být čistý a suchý.

Příprava směsi

Produkt se ředí čistou vodou v poměru 1:1. Před použitím důkladně promíchejte pomocí pomaloběžného míchadla s vhodným nástavcem.

Míchání



Doba míchání

2 min

Rychlost otáčky/min.

800

Pokyny pro zpracování

Přípravek naředte vodou v poměru 1:1 a důkladně promíchejte. Nanášejte na pastovité omítky a nátěry nejdříve po 48 hodinách od aplikace. Nanášejte rovnoměrně válečkem, štětcem nebo aplikujte strojně airless zařízením. V závislosti na savosti a struktuře podkladu může být nutná druhá vrstva. Po aplikaci a zaschnutí je nátěr transparentní. Některé podklady mohou získat mírný lesk nebo lehce ztmavnout. Každou další vrstvu nanášejte po zmatnění předchozí vrstvy (nejdéle však 20 min. v závislosti na podmínkách).

Odstranění graffiti: Plochu očistěte vysokotlakým zařízením s teplou vodou (max. 40 °C; max. 70 bar). Tlak přizpůsobte pevnosti povrchu. Nanesený materiál chraňte před rychlým vysycháním, přímým slunečním zářením, deštěm a mrazem. Produkt je citlivý na mraz i teplo, skladujte při teplotách 5°- 30° C.

Spotřeba

Spotřeba od

0.05

Spotřeba do

0.15

Ošetření po aplikaci

Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu. Při běžných podmínkách nátěr vydrží cca 24 hodin.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vyrobena z materiálu	Emulze z vysokomolekulárních vosků a přísad
Hustota v Kg/m ³	1 000

VARIANTY



Pro trhy

CZ/SK/AT

Barva

transparentní

Netto hmotnost

5 kg

Druh balení

Kanystř

Materiál obalu

PE

GTIN (EAN)

9005561108074

Množství na paletě

96

Hmotnost na paletě

480 kg

Skladovatelnost

12 m.

Druh balení	Materiál obalu	Podmínky skladování
Kanistr	PE	Chraňte proti mrazu, Skladování v originálních uzavřených obalech, Chraňte proti přímému slunečnímu záření, Skladování při teplotě od +5 do +30 °C, Chraňte před poničením, Uchovávejte mimo zdroj ohně
Služby	<p>Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců:</p> <p>Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servis.</p> <p>Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdíva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity.</p> <p>Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnostech žádejte konzultaci.</p>	
Likvidace materiálu (odpadů)	<p>Nespotřebované zbytky nevylévejte do kanalizace.</p> <p>Nespotřebované zbytky nechte ztuhnout (vyschnout).</p> <p>Poté zlikvidujte jako stavební odpad v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.</p>	
Likvidace obalů	<p>Kontaminované obaly likvidujte jako nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list). Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k recyklaci. Nesmí se likvidovat společně s komunálním odpadem. Obal likvidujte v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.</p>	
Kvalita	<p>Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích.</p>	
Poznámky	<p>Dodržujte závazné předpisy, pracovní postupy a platné normy.</p> <p>Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad nebo prosévání směsi je nepřipustné.</p> <p>Navazující stavební konstrukce pečlivě zakryjte, resp. chraňte před postřikáním.</p> <p>Před zpracováním materiál dobře rozmíchejte.</p> <p>Materiál chraňte v době zrání před deštěm.</p>	
Právní upozornění	<p>Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, neodpovídá výrobce za škody způsobené chybným použitím či zpracováním výrobku.</p> <p>V případě pochybností ohledně způsobu použití či zpracování výrobku doporučujeme vyžádat si informace od našich obchodně-technických zástupců.</p> <p>Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického listu v případě potřeby jeho aktualizace. Vydáním nového technického listu se ruší a nahrazuje vydání předchozí.</p> <p>Aktuální znění technických listů, informace o produktech a službách i všeobecné obchodní podmínky výrobce jsou dostupné na www.cemix.cz.</p>	