

COVERING SYSTEM

**8255****S1 FLEX W**

Dřívější název: Novinka - dostupné v průběhu roku.



## IDEÁLNÍ VOLBA PRO INTERIÉR I EXTERIÉR

### Pružné bílé lepidlo na keramiku s vlákny pro práci v interiéru i exteriéru

Bílé lepidlo: Pro dlaždice se sklonem ke změně barvy.

Vyztužené vlákny.

C2: Vylepšené lepidlo na kámen, dlažbu a obklady.

Vhodné pro venkovní použití: Odolné proti mrazu.

Flexibilní (S1): Pro velkoformátové obklady a dlažby.

Prodloužený otevřený čas (E): umožňuje obkládat velké plochy v jednom kroku.

Tixotropní (T) pro snížení prokluzu: Uspadňuje stabilní polohu obkladů na stěnách.



Exteriér: podlaha + stěna  
 Interiér: podlaha + stěna  
 Pro ruční zpracování

#### Oblast použití

Vhodné zejména pro lepení obkladů a dlažeb z mramoru, Gresu a mozaiky. Vhodné pro přírodní kámen.

Pro obklad na obklad.

Pro podlahové a stěnové vytápění.

Na hydroizolace a sádkartonové povrchy.

Pro použití na silně zatížené povrchy.

#### EN 12004-1

C2TES1

#### Oblast vytápění-chlazení



Podlaha + Stěna

## PODMÍNKY PŘI ZPRACOVÁNÍ



**Teplota pro zpracování (min.)**  
 5 °C

**Teplota pro zpracování (max.)**  
 25 °C

#### Povětrnostní podmínky

Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty mohou negativně ovlivnit zrání a prodloužit tuhnutí materiálu. Při zpracování se vyhněte přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání materiálu.

# ZPRACOVÁNÍ

## Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní a musí mít požadovanou rovinnost.

## Příprava podkladu

V závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách je potřeba: Na savé podklady použít penetraci Cemix 2614, hladké podklady zdrsnit nebo použít kontaktní můstek Cemix 8040. Případně nestandardních podkladů upravit vhodnou metodou pro dosažení požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnat vhodnými materiály Cemix a nechat vyschnout a vyzrát. Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.

## Příprava směsi

Materiál připravte vsypáním suché směsi do předepsaného množství vody a jejím smícháním. K rozmíchání směsi je použijte pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Smíchání proveďte pomocí pomaluběžného míchadla. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek, nechte odležet. Poté opět znovu krátce promíchejte.

## Míchání



### Doba míchání

5 min

### Rychlost otáčky/min.

800

## Pokyny pro zpracování

Nejprve naneste tenkou vrstvu lepidla na podklad pomocí hladké hrany hladítka. Poté naneste dostatečné množství lepidla pro požadovanou vrstvu zubovým hladítkem, pokud možno v jednom směru.

Pokládejte obklad do doby, která je uvedena jako otevřený čas.

Při překročení této doby na nanesené lepidlo neobkládejte. Nanesené lepidlo musí být v tomto případě odstraněno.

Na nerovné podklady použijte postup buttering floating: Naneste lepidlo podle popisu i na rubovou stranu dlaždice.

Očistěte obklad od čerstvého lepidla pomocí houbového hladítka a čisté vody.

## Tloušťka vrstvy



|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Maximální tloušťka vrstvy  | 12 mm |
| Doporučená tloušťka vrstvy | 6 mm  |
| Minimální tloušťka vrstvy  | 3 mm  |

## Spotřeba



### Spotřeba od

4

### Spotřeba do

16

### Spotřeba materiálu v měrné

jednotce

kg/m<sup>2</sup>

## Vydatnost při lepení

| výška zubu 6–8mm (min.) | výška zubu 6–8mm (max.) | výška zubu 8–12mm (min.) | výška zubu 8–12mm (max.) |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5,2                     | 9,6                     | 2,6                      | 5,2                      |

## Otevřený čas (odpovídající EN 12004)



>30 min

## Zpracovatelnost



2 h

## Pochůznost po



1 d

## Ošetření po aplikaci

Nesavé obklady prodlužují dobu zrání.

Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu.

Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.

Spárování by mělo být zahájeno až po úplném zaschnutí výrobku.

## Pokyny k nástrojům a čištění

Po skončení ihned omyjte nářadí čistou vodou. Zaschlé zbytky odstraňte mechanicky.

Menší nánosy lze odstranit octem (zředěnou kyselinou octovou) nebo speciálním čističem cementových nátěrů.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

| Hlavní pojivo   | Bílý cement  |
|---|--|
| Vyrobena z materiálu  | Kamenivo, redispergovatelný polymer a zušlechťující přísady. |
| Třída reakce na oheň  | A1 <sub>fl</sub>   |
| Trvalé zatížení po  | 7 d  |
| Tahová přídržnost po ponoření do vody v N/mm <sup>2</sup>             | 1  |
| Příčná deformace  | S1   |
| Tahová přídržnost po tepelném stárnutí v N/mm <sup>2</sup>            | 1  |
| Tahová přídržnost po cyklech zmrazení-rozmrazení v N/mm <sup>2</sup>  | 1  |
| Prvotní tahová přídržnost (nejvýše po 6 hodinách) v N/mm <sup>2</sup> | 0,5  |
| Skluz   | 0,50 mm  |
| Hustota v Kg/m <sup>3</sup>   | 1 560  |
| Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m <sup>3</sup> od          | 1 300  |
| Uvolňování korozivních látek  | CT   |

## VARIANTY



|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>Pro trhy</b>           | CZ/SK             |
| <b>Barva</b>              | bílá (standardní) |
| <b>Netto hmotnost</b>     | 25 kg             |
| <b>Druh balení</b>        | Pytel             |
| <b>Materiál obalu</b>     | Papír             |
| <b>GTIN (EAN)</b>         | 5991122001776     |
| <b>Množství na paletě</b> | 48                |
| <b>Hmotnost na paletě</b> | 1 200 kg          |
| <b>Skladovatelnost</b>    | 12 m.             |

| Druh balení | Materiál obalu | Podmínky skladování  |
|-------------|----------------|--|
| Pytel       | Papír          | Uchovejte v suchu. Chraňte před vlhkem, Skladování v originálních uzavřených obalech |

### Služby

Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců:  
Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servis.  
Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity.  
Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnostech žádejte konzultaci.

### Likvidace materiálu (odpadů)

Nespotřebované zbytky nevylévejte do kanalizace.  
Nespotřebované zbytky smíchejte s vodou a nechte ztuhnout.  
Poté zlikvidujte jako stavební odpad v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

### Likvidace obalů

Kontaminované obaly likvidujte jako nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list). Pouze zcela vyprázdňené a čisté obaly mohou být předány k recyklaci. Nesmí se likvidovat společně s komunálním odpadem. Obal likvidujte v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

### Kvalita

Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích.

### Právní upozornění

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, neodpovídá výrobce za škody způsobené chybným použitím či zpracováním výrobku.  
V případě pochybností ohledně způsobu použití či zpracování výrobku doporučujeme vyžádat si informace od našich obchodně-technických zástupců.  
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického listu v případě potřeby jeho aktualizace. Vydáním nového technického listu se ruší a nahrazuje vydání předchozí.  
Aktuální znění technických listů, informace o produktech a službách i všeobecné obchodní podmínky výrobce jsou dostupné na [www.cemix.cz](http://www.cemix.cz).