

FACADE SYSTEM

2413**VÝZTUŽNÁ TKANINA VS 145 B**

Dřívější název: Výztužná síťovina 145 B



SKELNÁ TKANINA 145 G/M2 PRO VYZTUŽENÍ ETICS

Eliminuje pnutí. Snižuje vznik trhlin.

Vysoká pevnost: plošná hmotnost 145 g/m².

Pro vyztužení lepidel a omítek. Kompenzuje tahové síly způsobené např. teplotními změnami.

Zabraňuje vzniku trhlin v omítce.

Vkládá se do výztužné vrstvy zateplovacích systémů ETICS.

Dlouhá životnost: Odolná alkalickým cementovým a disperzním materiálům.

Světlost ok: 4,0 x 4,5 mm

Pevnost po stárnutí (dle ETAG 004) min. 1000 N/5cm (min.50% původní hodnoty).



Exterier: stěna + strop

Interiér: stěna + strop

Pro ruční zpracování

Oblast použití

Pro vytvoření výztužné vrstvy v zateplovacích systémech Cemixtherm.

Pro překlenuté problémových míst v omítkách a stěrkách.

Oblast vytápění-chlazení



Stěna

PODMÍNKY PŘI ZPRACOVÁNÍ

Teplota pro zpracování (min.)

5 °C

Teplota pro zpracování (max.)

30 °C

Pokyny pro zpracování

Tkaninu ukládáme do předem rovnoměrně rozprostřené hmoty a zahladíme jedním směrem.

Spoje jednotlivých pruh musíme ukládat s přesahem min. 10 cm. Tkaninu je nutné ukládat do vrchní poloviny tažené strany.

Spotřeba



Spotřeba od

1.1

Spotřeba materiálu v měrné jednotce

m²/m²

DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ VÝROBKY

2210	LEPICÍ STĚRKA STANDARD	
2220	LEPICÍ STĚRKA PROFI	Pro fasády ETICS s izolací z EPS a MW
2230	LEPICÍ STĚRKA TOP	Pro fasády ETICS s izolací z EPS a MW
2250	LEPICÍ STĚRKA WOOD	Pro EPS izolaci na dřevostavbách
2260	LEPICÍ STĚRKA DIFU	Vysoce prodyšná
2270	LEPICÍ STĚRKA DISPERZNÍ	Omezuje vznik trhlin, odolná proti nárazu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vyrobeno z materiálu	Rozvlákněné sklo se syntetickou povrchovou úpravou.
Odolnost proti tlakové vodě	Ne

VARIANTY



Pro trhy	CZ/SK/AT
Délka bez obalu	50 m
Čtvereční metr	50 m ²
Barva	bilá
Netto hmotnost	7,25 kg
Množství	1 ks
Druh balení	Roll
Materiál obalu	PE
GTIN (EAN)	9005561105707
Množství na paletě	35
Hmotnost na paletě	254 kg

Druh balení	Materiál obalu	Podmínky skladování
Roll	PE	Uchovávejte v suchu. Skladování v originálních uzavřených obalech, Chraňte před poničením, Chraňte proti přímému slunečnímu záření, Uchovávejte mimo zdroj ohně

Služby

Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců:
Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servis.
Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity.
Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnostech žádejte konzultaci.

Kvalita

Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích.

Právní upozornění

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, neodpovídá výrobce za škody způsobené chybným použitím či zpracováním výrobku.
V případě pochybností ohledně způsobu použití či zpracování výrobku doporučujeme vyžádat si informace od našich obchodně-technických zástupců.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického listu v případě potřeby jeho aktualizace.
Vydáním nového technického listu se ruší a nahrazuje vydání předchozí.
Aktuální znění technických listů, informace o produktech a službách i všeobecné obchodní podmínky výrobce jsou dostupné na www.cemix.cz.