

FACADE SYSTEM

**2414****VÝZTUŽNÁ TKANINA R 267**

Dřívější název: Výztužná síťovina R 267



## PANCÉŘOVÁ TKANINA PRO ZDVOJENÉ VYZTUŽENÍ

### Vytváří velmi odolné vrstvy proti mechanickému poškození

Plošná hmotnost upravené tkaniny min. 314 g/m<sup>2</sup>: vysoká pevnost.

Pro vytvoření vysoce pevných lepidel a omítek: Kompenzuje tahové síly způsobené např. nárazem nebo teplotními změnami. Redukuje vznik trhlin v omítkě.

Obsahuje speciálně navržené povrchové úpravy tkaniny: pro pokládku vysoce odolné vyztužené vrstvy v ETICS.

Dlouhá životnost: Odolnost vůči alkalickým cementovým a disperzním materiálům.

Světlost ok: 8,5 x 6,5 mm

Pevnost po stárnutí (dle ETAG 004) min. 1000 N/5cm (min.50% původní hodnoty).



Exterier: stěna + strop  
Interiér: stěna + strop  
Pro ruční zpracování

#### Oblast použití

Pro vytvoření vysoce odolné vyztužené vrstvy v zateplovacích systémech Cemixtherm.  
Pro překlenuté problémových míst v omítkách a stěrkách.

#### Oblast vytápění-chlazení



Stěna + Strop

## PODMÍNKY PŘI ZPRACOVÁNÍ

**Teplota pro zpracování (min.)**  
5 °C

**Teplota pro zpracování (max.)**  
30 °C

#### Pokyny pro zpracování

Tkaninu ukládáme do předem rovnoměrně rozprostřené hmoty a zahladíme jedním směrem. Klade se nasraz. Následně se plocha přearmuje armovací tkaninou s nižší gramáží - 117 nebo 131g/m<sup>2</sup>. Tkaninu je nutné ukládat do vrchní poloviny tažené strany.

#### Spotřeba

**Spotřeba od**  
1

**Spotřeba do**  
1.2

**Spotřeba materiálu v měrné jednotce**  
m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

## DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ VÝROBKY

2230	LEPICÍ STĚRKA TOP	Pro fasády ETICS s izolací z EPS a MW
2250	LEPICÍ STĚRKA WOOD	Pro EPS izolaci na dřevostavbách
2260	LEPICÍ STĚRKA DIFU	Vysoce prodyšná
2270	LEPICÍ STĚRKA DISPERZNÍ	Omezuje vznik trhlin, odolná proti nárazu
2710	FLEXI ŠTUK S VLÁKNEM	Omítka pro tvorbu plastických povrchů a struktur

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Vyrobeno z materiálu	Rozvlákněné sklo se syntetickou povrchovou úpravou.
Odolnost proti tlakové vodě	Ne

## VARIANTY



Pro trhy	CZ/SK/AT
Délka bez obalu	50 m
Čtvereční metr	50 m <sup>2</sup>
Barva	bilá
Netto hmotnost	15,70 kg
Množství	1 ks
Druh balení	Roll
Materiál obalu	PE
GTIN (EAN)	9005561105714
Množství na paletě	20
Hmotnost na paletě	320 kg

Druh balení	Materiál obalu	Podmínky skladování
Roll	PE	Uchovávejte v suchu. Skladování v originálních uzavřených obalech, Chraňte před poničením, Chraňte proti přímému slunečnímu záření, Uchovávejte mimo zdroj ohně

### Služby

Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců:  
Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servis.  
Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity.  
Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnostech žádejte konzultaci.

## Kvalita

### Právní upozornění

Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích.

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, neodpovídá výrobce za škody způsobené chybným použitím či zpracováním výrobku.

V případě pochybností ohledně způsobu použití či zpracování výrobku doporučujeme vyžádat si informace od našich obchodně-technických zástupců.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického listu v případě potřeby jeho aktualizace.

Vydáním nového technického listu se ruší a nahrazuje vydání předchozí.

Aktuální znění technických listů, informace o produktech a službách i všeobecné obchodní podmínky výrobce jsou dostupné na [www.cemix.cz](http://www.cemix.cz).