

FACADE SYSTEM

2825**DEKORATIVNÍ TRANSPARENTNÍ
NÁTĚŘ**

Dřívější název: DECOR LAZUR



UV ODOLNÝ, UZAVÍRÁ POVRCH

Pro finální vrstvu omítek MAGIC DECOR

Dokončovací vrstva pro MAGIC DECOR WOOD. Probarví strukturovanou omítku a vytvoří plastický efekt.

K dispozici v barvách na vyžádání i v řadě standardních barev skladem.

Odolnost vůči UV záření: dlouhotrvající stálost barev.

Difuzně otevřený (V2): vysoce paropropustný.

Vodoodpudivost (W2): udržuje zdivo suché.

Zlepšuje vodoodpudivost tenkovrstvých pastovitých omítek.

Zabraňuje vzniku plísní, obsahuje dlouhodobě aktivní zapouzdřené přísady.

Snadná aplikace při použití válečku nebo štětce.



Exterier: stěna + strop
Interiér: stěna + strop
Pro ruční zpracování

Oblast použití

Pro konečnou úpravu dekorativních povrchů.
Na stěny a stropy.

PODMÍNKY PŘI ZPRACOVÁNÍ



**Teplota pro zpracování
(min.)**
5 °C

**Teplota pro zpracování
(max.)**
25 °C

**Relativní vlhkost vzduchu v
% (max.)**
80

Povětrnostní podmínky

Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty mohou negativně ovlivnit zrání a prodloužit zasychání materiálu. Při zpracování se vyhněte přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před vysokým mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání materiálu.

ZPRACOVÁNÍ

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý, rovnoměrně nasáklý a vyzrálý. Musí mít ustálené pH. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní. Vhodný podklad jsou dekorativní omítky Cemix.

Příprava podkladu

Dostatečně vyzrálé, pevné a čisté dekorativní omítky Cemix.

Příprava směsi

Nátěr před použitím důkladně promíchejte za pomoci pomaluběžného míchadla s vhodným nástavcem. Nátěr se aplikuje bez ředění.

Míchání



Doba míchání
2 min

Rychlost otáčky/min.
800

Pokyny pro zpracování

Nové dekorativní omítky natírejte nejdříve 24h po aplikaci. Nátěr nanášejte neředěny pomocí válečku nebo štetky rovnoměrně na podklad. Ihned po nanesení částečně setřete nátěr navlhčenou houbou. Tím docílíte plastického efektu.

Spotřeba



Spotřeba od
0.15

Spotřeba do
0.2

Spotřeba materiálu v měrné jednotce
kg/m²

Vydatnost

Spotřeba materiálu	v	Vydatnost
21_kg	1-2 nátěry	120 m ²
7_kg	1-2 nátěry	40 m ²

Ošetření po aplikaci

Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu. Při běžných podmínkách nátěr vysychá cca 12hodin.

Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umyjte vodou. Zaschlé zbytky očistěte mechanicky.

DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ VÝROBKY

2405 DECOR GLITR

Pro vytvoření třpytivého efektu v omítce

2406 DECOR SLÍDA

Jedinečný optický efekt na zakázku

2710 FLEXI ŠTUK S VLÁKNEM

Omítka pro tvorbu plastických povrchů a struktur

2711 FLEXI ŠTUK S VLÁKNEM

Polymer-modifikovaná: Renovační a kreativní omítka

2790 MOZAIKOVÁ OMÍTKA

Pro soklové části

2791 MAGIC DECOR 2,5 mm

Kreativní omítka pro vytváření hrubých povrchů

2792 MAGIC DECOR 1,0 mm

Kreativní omítka pro zrnitý vzhled

2793 MAGIC DECOR 0,2 mm

Kreativní omítka pro vytváření hladkých povrchů

2794 MAGIC DECOR STONE

Kreativní omítka pro jemné textury přírodního kamene

2795 MAGIC DECOR WOOD

Kreativní omítka pro přirozený vzhled dřeva

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavní pojivo	Disperzní polymer
Vyrobeno z materiálu	Polymerní disperze, silikonová aditiva, zapouzdřené ochranné látky a zušlechťující přísady.
Permeabilita vody v kapalně fázi	W2
Paropropustnost	V2

VARIANTY



Pro trhy	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT
Barva		Ořech	Borovice	Dub
Příplatková skupina	IC - Individuální ceny	0	0	0
Netto hmotnost	7 kg	7 kg	7 kg	7 kg
Druh balení	Kbelík	Kbelík	Kbelík	Kbelík
Materiál obalu	PP	PP	PP	PP
GTIN (EAN)	9005561105523	9005561105493	9005561105516	9005561105509
Množství na paletě	72	72	72	72
Hmotnost na paletě	504 kg	504 kg	504 kg	504 kg
Skladovatelnost	12 m.	12 m.	12 m.	12 m.



Pro trhy	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT
Barva	Mahagon	Palisandr	Pinie	Sibiřský modřín
Příplatková skupina	0	0	0	0
Netto hmotnost	7 kg	7 kg	7 kg	7 kg
Druh balení	Kbelík	Kbelík	Kbelík	Kbelík
Materiál obalu	PP	PP	PP	PP
GTIN (EAN)	9005561105486	9005561105455	9005561105448	9005561105462
Množství na paletě	72	72	72	72
Hmotnost na paletě	504 kg	504 kg	504 kg	504 kg
Skladovatelnost	12 m.	12 m.	12 m.	12 m.



Pro trhy	CZ/SK/AT
Barva	Třešeň
Příplatková skupina	0
Netto hmotnost	7 kg
Druh balení	Kbelík
Materiál obalu	PP
GTIN (EAN)	9005561105479
Množství na paletě	72
Hmotnost na paletě	504 kg
Skladovatelnost	12 m.

Barvy na objednávku **Příplatková skupina**

Druh balení

Kbelík

Materiál obalu

PP

Podmínky skladování

Chraňte proti mrazu. Skladování v originálních uzavřených obalech, Chraňte před poničením, Chraňte proti přímému slunečnímu záření, Skladování při teplotě od +5 do +30 °C, Uchovávejte mimo zdroj ohně

Služby

Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců:
Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servis.
Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity.
Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnostech žádejte konzultaci.

Likvidace materiálu (odpadů)

Nspotřebované zbytky nevylévejte do kanalizace.
Nspotřebované zbytky nechte ztuhnout (vyschnout).
Poté zlikvidujte jako stavební odpad v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

Likvidace obalů

Kontaminované obaly likvidujte jako nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list). Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k recyklaci. Nesmí se likvidovat společně s komunálním odpadem. Obal likvidujte v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

Kvalita

Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích.

Poznámky

Pro povrchové úpravy ETICS volte barevný odstín nátěru Cemix s součinitelem odrazivosti slunečního záření vyšším než 30.

Materiál by měl být dodán pro celý objekt najednou, aby bylo zamezeno vzniku barevných rozdílů doobjednáním materiálů z jiné výrobní šarže.

Před zpracováním ověřte na zkušební ploše, že rozmíchaný materiál odpovídá zvolenému odstínu. Případné reklamace rozdílů v barvě nemohou být po aplikaci materiálů akceptovány. V ucelené ploše nekombinujte různé výrobní šarže. Rozdílné podmínky během nanášení a zrání mohou ovlivnit výslednou barevnost omítky.

Pro dosažení co nejpřesnější barevné shody je nutné u doobjednávek uvádět číslo první vyrobené šarže.

Pro homogenizaci pigmentů v bázi na míchárnách se doporučuje zařízení typu Galileo, nevhodné jsou hřídelové míchačky a míchadla typu Visco Jet, dissolver apod.

Před aplikací výrobku se doporučuje provedení pasivace měděných a titan-zinkových prvků.

Dešťová voda ve spojení s těmito kovy může způsobovat nestálobarevnost a vznik skvrn.

Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad nebo prosévání směsi je nepřipustné.

Práce neprovádějte za přímého oslunění, deště nebo při silném větru.

V době zrání chráňte omítnuté plochy před přímým působením vodních srážek. Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty dobu zrání výrazně prodlužují.

Nezpracovávejte při vysokých relativních vlhkostech vzduchu (přes 80 %).

Právní upozornění

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, neodpovídá výrobce za škody způsobené chybným použitím či zpracováním výrobku.

V případě pochybností ohledně způsobu použití či zpracování výrobku doporučujeme vyžádat si informace od našich obchodně-technických zástupců.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického listu v případě potřeby jeho aktualizace.

Vydáním nového technického listu se ruší a nahrazuje vydání předchozí.

Aktuální znění technických listů, informace o produktech a službách i všeobecné obchodní podmínky výrobce jsou dostupné na www.cemix.cz.