

FLOOR SYSTEM

5285**OPRAVNÁ UNI MALTA**

JEDEN MATERIÁL NA VÍCE OBLASTÍ

Pro vyrovnávání podlah a stěn

Vyrovnávací hmota pro vyrovnání podlah a stěn: Před aplikací hydroizolace nebo keramických obkladů.

Neprská: k vytvoření spádů pro odvod vody na balkónech, terasách a lodžích.

K vyplnění výtluků v podlahách před aplikací samonivelačních hmot.

Odolná proti mrazu, vhodná pro venkovní použití.

Jemná zrnitost, snadno se aplikuje.



Exteriér: podlaha + stěna + strop

Interiér: podlaha + stěna + strop

Do vlhkých prostor

Pro ruční zpracování

Oblast použití

Jemná vyrovnávací hmota pro vyrovnání stěn a podlah

Vhodná jako vyrovnávací vrstva před lepením obkladů a dlažeb, pod hydroizolační stěrky a samonivelační hmoty. Pro vytváření spádových klínů na balkónech, lodžích a terasách.

EN 13813

CT-C25-F7-E5-

EN 998-1

GP CSIV ,Wc2 ,

Oblast vytápění-chlazení



Podlaha + Stěna

PODMÍNKY PŘI ZPRACOVÁNÍ



Teplota pro zpracování (min.)

5 °C

Teplota pro zpracování (max.)

30 °C

Povětrnostní podmínky

Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty mohou negativně ovlivnit zrání a prodloužit tuhnutí materiálu. Při zpracování se vyhněte přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před vysokým mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání materiálu.

ZPRACOVÁNÍ

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasáklý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní

Příprava podkladu

V závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách je potřeba: Na savé podklady použít penetraci Cemix, hladké podklady zdrsnit nebo použij kontaktní můstek Cemix. Případně nestandardních podkladů upravit vhodnou metodou pro dosažení požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnat vhodnými materiály Cemix a nechat vyschnout a vyzrát. Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.

Příprava směsi

Materiál připravte vsypáním suché směsi do předepsaného množství vody a jejím smícháním. K rozmíchání směsi použijte pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Smíchání proveďte pomocí pomaluběžného míchadla. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek, nechte odležet. Poté opět znovu krátce promíchejte.

Spotřeba vody



Množství	Litr (min.)	Litr (max.)
25 kg	5,25 L	5,25 L
1 kg	0,21 L	0,21 L

Míchání



Doba míchání	Rychlost otáčky/min.	Odstoj
5 min	800	3 min

Pokyny pro zpracování

Na předem připravený podklad se provede kontaktní vrstva a následně se nanese potřebné množství hmoty nerezovým hladítkem a srovná se latí nebo hladítkem v závislosti na velikosti plochy. Po zatuhnutí (cca 45 min.) se povrch případně dorovná mřížovým škrabákem. Po 8h vrstvitelná a obložitelná.

Tloušťka vrstvy



Maximální tloušťka vrstvy	20 mm
Doporučená tloušťka vrstvy	15 mm
Minimální tloušťka vrstvy	1 mm

Spotřeba



Spotřeba od	Spotřeba materiálu v měrné jednotce
1.6	kg/m ² /mm

Vydatnost

Spotřeba materiálu	v	Jednotka	Vydatnost
25_kg_base_layer	1-20	MM	1.04 m ²

Zpracovatelnost



30 min

Pochůznost po



8 h

Ošetření po aplikaci

Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.

Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umyjte vodou. Zaschlé zbytky očistěte mechanicky.

DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ VÝROBKY

2614	PENETRACE HLOUBKOVÁ	S nanočásticemi pro zpevnění vysoce savých podkladů.
5400	PENETRACE PODLAHOVÁ	
8040	KONTAKTNÍ MŮSTEK	Na nesavé a hladké podklady
8110	AQUASTOP IN	Interiérová disperzní hydroizolace pod keramický obklad a dlažbu
8120	AQUASTOP RAPID 2K	Hydroizolační stěrka pro bazény a práci v časové tísni
8265	LEPIDLO XXL FLEX C2TS1	Gelové lepidlo na velkoformátové dlažby a těžké obklady

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavní pojivo	Šedý cement
Vyrobena z materiálu	Minerální plnivo, cement a speciální přísady zlepšující zpracovatelské a užité vlastnosti.
Třída reakce na oheň	A1 _{fl}
Maximální velikost zrna v mm	0,4
Trvalé zatížení po	24 h
Pevnost v tlaku po 28 dnech v N/mm ²	25 N/mm ²
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech v N/mm ²	7 N/mm ²
Hustota v Kg/m ³	1 540
Uvolňování korozivních látek	CT

VARIANTY



Pro trhy	CZ/SK/AT
Barva	šedá
Netto hmotnost	25 kg
Druh balení	Pytel
Materiál obalu	PE
GTIN (EAN)	9005561101051
Množství na paletě	48
Hmotnost na paletě	1 200 kg
Skladovatelnost	9 m.

Druh balení	Materiál obalu	Podmínky skladování
Pytel	PE	Skladování v originálních uzavřených obalech

Služby

Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců:
Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servis.
Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity.
Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnostech žádejte konzultaci.

Likvidace materiálu (odpadů)

Nespotřebované zbytky nevylévejte do kanalizace.
Nespotřebované zbytky smíchejte s vodou a nechte ztuhnout.
Poté zlikvidujte jako stavební odpad v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

Likvidace obalů

Kontaminované obaly likvidujte jako nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list). Pouze zcela vyprázdňené a čisté obaly mohou být předány k recyklaci. Nesmí se likvidovat společně s komunálním odpadem. Obal likvidujte v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

Kvalita

Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích.

Poznámky

Dodržujte závazné předpisy, pracovní postupy a platné normy.
Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad nebo prosévání směsi je nepřipustné.

Právní upozornění

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, neodpovídá výrobce za škody způsobené chybným použitím či zpracováním výrobku.
V případě pochybností ohledně způsobu použití či zpracování výrobku doporučujeme vyžádat si informace od našich obchodně-technických zástupců.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického listu v případě potřeby jeho aktualizace.
Vydáním nového technického listu se ruší a nahrazuje vydání předchozí.
Aktuální znění technických listů, informace o produktech a službách i všeobecné obchodní podmínky výrobce jsou dostupné na www.cemix.cz.