

FLOOR SYSTEM

5286**RYCHLÁ OPRAVNÁ UNI MALTA**

Dřívější název: 120



PRO VYROVNÁVÁNÍ PODLAH A STĚN

Vyztužená vlákny, nesmršťuje se

Rychletuhnoucí: Lze obkládat již po 3 hodinách.

Vyrovnávací hmota pro vyrovnání podlah a stěn: Před aplikací hydroizolace nebo keramických obkladů.

Neprská: K vytvoření spádů pro odvod vody na balkónech, terasách a lodžích.

K vyplnění výtlučků v podlahách před aplikací samonivelačních hmot.

Odolná proti mrazu, vhodná pro venkovní použití.

Jemná zrnitost, snadno se aplikuje.



Exteriér: podlaha + stěna + strop

Interiér: podlaha + stěna + strop

Do vlhkých prostor

Pro bazény

Pro ruční zpracování

Oblast použití

Rychlá, jemná vyrovnávací hmota pro vyrovnání stěn a podlah

Vhodná jako vyrovnávací vrstva před lepením obkladů a dlažeb, pod hydroizolační stěrky a samonivelační hmoty.

Pro vytváření spádových klínů na balkónech, lodžích a terasách.

EN 13813

CT-C25-F7-E5-

EN 998-1

GP CSIV ,Wc2 ,

Oblast vytápění-chlazení



Podlaha + Stěna

PODMÍNKY PŘI ZPRACOVÁNÍ



Teplota pro zpracování (min.)

5 °C

Teplota pro zpracování (max.)

30 °C

Povětrnostní podmínky

Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty mohou negativně ovlivnit zrání a prodloužit tuhnutí materiálu. Při zpracování se vyhněte přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před vysokým mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání materiálu.

ZPRACOVÁNÍ

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasáklý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní

Příprava podkladu

V závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách je potřeba: Na savé podklady použít penetraci Cemix 2613, hladké podklady zdrsňit nebo použij kontaktní můstek Cemix 8040. Případně nestandardních podkladů upravit vhodnou metodou pro dosažení požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnat vhodnými materiály Cemix a nechat vyschnout a vyzrát. Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.

Příprava směsi

Materiál připravte vsypáním suché směsi do předepsaného množství vody a jejím smícháním. K rozmíchání směsi použijte pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Smíchání proveďte pomocí pomaluběžného míchadla. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek, nechte odležet. Poté opět znovu krátce promíchejte.

Spotřeba vody



| Množství | Liters_recommended |
|----------|--------------------|
| 25 kg | 5,25 L |
| 1 kg | 0,21 L |

Míchání



| Doba míchání | Rychlost otáčky/min. | Odstoj |
|--------------|----------------------|--------|
| 5 min | 800 | 3 min |

Pokyny pro zpracování

Na předem připravený podklad se provede kontaktní vrstva a následně se nanese potřebné množství hmoty nerezovým hladítkem a srovná se latí nebo hladítkem v závislosti na velikosti plochy. Po zatuhnutí (cca 20 min.) se povrch případně dorovná mřížovým škrabákem. Po 3h vrstvitelná a obložitelná.

Tloušťka vrstvy



| | |
|----------------------------|-------|
| Maximální tloušťka vrstvy | 30 mm |
| Doporučená tloušťka vrstvy | 15 mm |
| Minimální tloušťka vrstvy | 3 mm |

Spotřeba



| Spotřeba od | Spotřeba materiálu v měrné jednotce |
|-------------|-------------------------------------|
| 1.61 | kg/m ² /mm |

Vydatnost

| Spotřeba materiálu | v | Jednotka | Vydatnost |
|--------------------|----|----------|---------------------|
| 25 kg | 10 | MM | 1.56 m ² |

Zpracovatelnost



30 min

Pochůznost po



3 h

Ošetření po aplikaci

Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.

Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umyjte vodou. Zaschlé zbytky očistěte mechanicky.

DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ VÝROBKY

| | | |
|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 2613 | PENETRACE ZÁKLADNÍ | Reguluje nasákavost, zvyšuje přilnavost |
| 2614 | PENETRACE HLOUBKOVÁ | S nanočásticemi pro zpevnění vysoce savých podkladů. |
| 8040 | KONTAKTNÍ MŮSTEK | Na nesavé a hladké podklady |
| 8110 | AQUASTOP IN | Interiérová disperzní hydroizolace pod keramický obklad a dlažbu |
| 8120 | AQUASTOP RAPID 2K | Hydroizolační stěrka pro bazény a práci v časové tísni |
| 8265 | LEPIDLO XXL FLEX C2TS1 | Gelové lepidlo na velkoformátové dlažby a těžké obklady |
| 8265 | LEPIDLO XXL FLEX C2T | Gelové lepidlo na velkoformátové dlažby a těžké obklady |

TECHNICKÉ ÚDAJE

| Hlavní pojivo | Šedý cement |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vyrobena z materiálu | Vlákna, minerální plnivo, cement a speciální přísady zlepšující zpracovatelské a užité vlastnosti. |
| Třída reakce na oheň | A1/A1 _f |
| Maximální velikost zrna v mm | 0,7 |
| Trvalé zatížení po | 6 h |
| Pevnost v tlaku po 28 dnech v N/mm ² | 25 N/mm ² |
| Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech v N/mm ² | 7 N/mm ² |
| Uvolňování korozivních látek | CT |

VARIANTY



| | |
|--------------------|---------------|
| Pro trhy | CZ/SK/AT |
| Barva | šedá |
| Netto hmotnost | 25 kg |
| Druh balení | Pytel |
| Materiál obalu | PE |
| GTIN (EAN) | 9005561101044 |
| Množství na paletě | 48 |
| Hmotnost na paletě | 1 200 kg |
| Skladovatelnost | 9 m. |

| Druh balení | Materiál obalu | Podmínky skladování |
|-------------|----------------|----------------------------------------------|
| Pytel | PE | Skladování v originálních uzavřených obalech |

Služby

Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců:
Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servis.
Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity.
Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnostech žádejte konzultaci.

Likvidace materiálu (odpadů)

Nespotřebované zbytky nevylévejte do kanalizace.
Nespotřebované zbytky smíchejte s vodou a nechte ztuhnout.
Poté zlikvidujte jako stavební odpad v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

Likvidace obalů

Kontaminované obaly likvidujte jako nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list). Pouze zcela vyprázdňené a čisté obaly mohou být předány k recyklaci. Nesmí se likvidovat společně s komunálním odpadem. Obal likvidujte v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

Kvalita

Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích.

Poznámky

Dodržujte závazné předpisy, pracovní postupy a platné normy.
Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad nebo prosévání směsi je nepřipustné.

Právní upozornění

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, neodpovídá výrobce za škody způsobené chybným použitím či zpracováním výrobku.
V případě pochybností ohledně způsobu použití či zpracování výrobku doporučujeme vyžádat si informace od našich obchodně-technických zástupců.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického listu v případě potřeby jeho aktualizace.
Vydáním nového technického listu se ruší a nahrazuje vydání předchozí.
Aktuální znění technických listů, informace o produktech a službách i všeobecné obchodní podmínky výrobce jsou dostupné na www.cemix.cz.