

COVERING SYSTEM

8101**AQUASTOP TAPE FIX**

Dřívější název: Samolepicí butylový pás 150 mm



PRUŽNÁ TĚSNICÍ PÁSKA SAMOLEPICÍ

Pro utěsnění a napojení prvků

Šířka 150 mm, spolehlivé napojení na balkonové profily.
Butylkaučuk, vysoká lepidlost na všechny materiály.
Pro wellness a sauny, parotěsné spojení.
Samolepicí, snadná aplikace.



Exteriér: podlaha + stěna
Interiér: podlaha + stěna
Pro ruční zpracování

Oblast použití

Pro pružné napojení konstrukcí při provádění hydroizolačních vrstev.
Pro napojení různorodých materiálů na hydroizolační souvrství.
Pro provádění dilatačních spar v hydroizolačních stěrkách.
Pro balkony a koupelny.
Pro napojení balkonových profilů a pod.
Pro disperzní, polymercementové a bitumenové hydroizolační stěrky.
Pro provádění parotěsných spojů.

Oblast vytápění-chlazení



Podlaha + Stěna

PODMÍNKY PŘI ZPRACOVÁNÍ

Teplota pro zpracování (min.)
5 °C

Teplota pro zpracování (max.)
30 °C

Povětrnostní podmínky

Při zpracování se vyhněte přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před vysokým mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání materiálu.

ZPRACOVÁNÍ

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasáklý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní

Příprava podkladu

V závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách je potřeba: Na savé podklady použít penetraci Cemix 2614, hladké podklady zdrsnit. Případně nestandardních podkladů upravit vhodnou metodou pro dosažení požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnat vhodnými materiály Cemix a nechat vyschnout a vyzrát. Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.

Pokyny pro zpracování

Pásku zakrátíme na potřebný rozměr. Sejmeme ochranná papír a pásku přilepíme, přitlačíme a uhladíme. Spojení pásky provedte přesahem 5–10cm. Při provádění druhé vrstvy hydroizolační stěrky pásku překryjte touto hmotou. Vtlačení provádíme tak abychom nepoškodili pásku - nepoužívejte ostré nástroje.

Spotřeba

Spotřeba od
1

Ošetření po aplikaci

Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.

DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ VÝROBKY

| | | |
|------|---------------------|--|
| 1930 | AQUASTOP BITUM 2K | 2v1: Asfaltová lepicí a izolační stěrka |
| 1940 | AQUASTOP ELASTIC 2K | Univerzální hydroizolační stěrka |
| 8110 | AQUASTOP IN | Interiérová disperzní hydroizolace pod keramický obklad a dlažbu |
| 8120 | AQUASTOP RAPID 2K | Hydroizolační stěrka pro bazény a práci v časové tísni |
| 8130 | AQUASTOP MEMBRANE | Hydroizolační a separační fólie |

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Vyrobena z materiálu | Butylkaučuk s kaširem. |
| Odolnost proti tlakové vodě | Ne |
| Použití pro styk s pitnou vodou | Ne |

VARIANTY



| | |
|-----------------|---------------|
| Pro trhy | CZ/SK/AT |
| lineární metr | 10 m |
| Druh balení | Box |
| Materiál obalu | Papír |
| GTIN (EAN) | 9005561105905 |
| Skladovatelnost | 24 m. |

Druh balení

Box

Materiál obalu

Papír

Podmínky skladování

Uchovejte v suchu. Skladování při teplotě od +5 do +30 °C

Služby

Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců:
Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servis.
Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity.
Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnostech žádejte konzultaci.

Kvalita

Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích.

Právní upozornění

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, neodpovídá výrobce za škody způsobené chybným použitím či zpracováním výrobku.
V případě pochybností ohledně způsobu použití či zpracování výrobku doporučujeme vyžádat si informace od našich obchodně-technických zástupců.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického listu v případě potřeby jeho aktualizace.
Vydáním nového technického listu se ruší a nahrazuje vydání předchozí.
Aktuální znění technických listů, informace o produktech a službách i všeobecné obchodní podmínky výrobce jsou dostupné na www.cemix.cz.