

COVERING SYSTEM

**8110****AQUASTOP IN**

Dřívější název: CEMELASTIK IN



## RYCHLÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA DO INTERIÉRU

### Pod obklady a dlažby, ihned k použití

Jednosložková disperzní rychleschnoucí stěrka k provádění hydroizolační vrstvy pod obklady v interiéru. Vysoce elastická, bezešvá a bezespará hydroizolace prostor zatížených přechodnou (oplachovou) vlhkostí (např. WC, koupelny, sprchové kouty, kuchyně a jiné interiéry).

Je připravená k okamžitému použití na nosné minerální podklady (cementové a vápenocementové omítky, beton, anhydrit, sádkokarton, dřevotřískové a cementotřískové desky apod.).

Vhodná na vytápěné podlahy.



Interiér: podlaha + stěna  
Do vlhkých prostor  
Pro ruční zpracování

### Oblast použití

Pro vytvoření hydroizolační vrstvy pod keramické obklady, přírodní a umělý kámen. Rychleschnoucí hydroizolační stěrka pro koupelny, sprchové kouty a WC.

EN 14891

DM P

### Oblast vytápění-chlazení



Podlaha + Stěna

## PODMÍNKY PŘI ZPRACOVÁNÍ



**Teplota pro zpracování (min.)**  
5 °C

**Teplota pro zpracování (max.)**  
30 °C

### Povětrnostní podmínky

Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty mohou negativně ovlivnit zrání a prodloužit tuhnutí materiálu. Při zpracování se vyhněte přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před vysokým mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání materiálu.



# ZPRACOVÁNÍ

## Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně rovný, drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní

## Příprava podkladu

V závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách je potřeba: Na sádrové podklady použít hloubkovou penetraci Cemix 2614. Na savé podklady použít penetraci Cemix 2613, hladké a dřevěné podklady zdrsnit a použít kontaktní můstek Cemix 8040. Případně nestandardních podkladů upravit vhodnou metodou pro dosažení požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnat vhodnými materiály Cemix a nechat vyschnout a vyžrát. Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.

## Příprava směsi

Stěrku před použitím důkladně promíchejte za pomoci pomaluběžného míchadla s vhodným nástavcem.

## Míchání



### Doba míchání

3 min

### Rychlost otáčky/min.

800

## Pokyny pro zpracování

Na podklad nanášejte stěrku za pomoci štětce, válečku nebo nerezového hladítka ve dvou vrstvách.

Pružné těsnicí pásy se zatlačí do čerstvé první vrstvy hydroizolace. Napojování pásy (např. při řešení izolace vnitřních a vnějších rohů) se provede vzájemným přelepením pásy hydroizolací. Pružné těsnicí pásy se aplikují vždy před celoplošným nátěrem. Poté provedeme celoplošně první vrstvu hydroizolace. Po cca 1-2 hod. (v závislosti na podmínkách okolního prostředí a savosti podkladu) se křížem nanese 2. vrstva hydroizolace s převrstvením na pružné těsnicí pásy. V neproschlém stavu je nutno hydroizolaci chránit před vlivem vlhkosti. Po cca 12-24 hod. (v závislosti na podmínkách okolního prostředí a savosti podkladu) od provedení poslední vrstvy je možné provádět lepení obkladů a dlažeb.

## Tloušťka vrstvy



Maximální tloušťka vrstvy	1,20 mm
Doporučená tloušťka vrstvy	1 mm
Minimální tloušťka vrstvy	0,75 mm

## Spotřeba



### Spotřeba od

1.2

### Spotřeba do

1.6

Spotřeba materiálu v měrné jednotce  
kg/m<sup>2</sup>

## Zpracovatelnost



20 min

## Pochůznost po



24 h

## Ošetření po aplikaci

Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.

## DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ VÝROBKY

<b>2613</b>	<b>PENETRACE ZÁKLADNÍ</b>	<b>Reguluje nasákavost, zvyšuje přilnavost</b>
<b>2614</b>	<b>PENETRACE HLOUBKOVÁ</b>	<b>S nanočásticemi pro zpevnění vysoce savých podkladů.</b>
<b>5286</b>	<b>OPRAVNÁ UNI MALTA</b>	<b>Rychletuhnoucí 25MPa</b>
<b>8100</b>	<b>AQUASTOP TAPE</b>	<b>Pružná těsnicí páska 120 mm</b>
<b>8103</b>	<b>AQUASTOP CORNER IN</b>	<b>Pružný těsnicí roh vnitřní</b>
<b>8105</b>	<b>AQUASTOP CUFF SMALL</b>	<b>Manžeta malá</b>
<b>8265</b>	<b>LEPIDLO XXL FLEX C2TS1</b>	<b>Gelové lepidlo na velkoformátové dlažby a těžké obklady</b>

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavní pojivo	Disperzní polymer
Vyrobena z materiálu	Syntetická disperze, minerální přísady a zušlechťující aditiva.
Trvalé zatížení po	24 h
Počáteční tahová přídržnost v N/mm <sup>2</sup>	0.5
Průsak tlakovou vodou při 150 kPa v mm	0 mm
Vodotěsnost	DM_P
Odolnost proti tlakové vodě	Ano
Schopnost přemostění trhlin za standardních podmínek v mm	0.75
Tahová přídržnost po kontaktu s vodou v N/mm <sup>2</sup>	0.5
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí v N/mm <sup>2</sup>	0.5
Tahová přídržnost po kontaktu s vápennou vodou v N/mm <sup>2</sup>	0.5
Použití pro styk s pitnou vodou	Ne

## VARIANTY



Pro trhy	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT
Barva	zelená	zelená
Netto hmotnost	8 kg	24 kg
Druh balení	Kbelík	Kbelík
Materiál obalu	PP	PP
GTIN (EAN)	9005561105653	
Množství na paletě	72	24
Hmotnost na paletě	576 kg	576 kg
Skladovatelnost	12 m.	12 m.

### Druh balení

Kbelík

### Materiál obalu

PP

### Podmínky skladování

Chraňte proti mrazu, Skladování v originálních uzavřených obalech, Chraňte před poničením, Skladování při teplotě od +5 do +30 °C

### Služby

Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců:

Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servis.

Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity.

Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnostech žádejte konzultaci.

### Likvidace materiálu (odpadů)

Nespotřebované zbytky nevylévejte do kanalizace.

Nespotřebované zbytky smíchejte s vodou a nechte ztuhnout.

Poté likvidujte jako stavební odpad v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

### Likvidace obalů

Kontaminované obaly likvidujte jako nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list). Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k recyklaci. Nesmí se likvidovat společně s komunálním odpadem. Obal likvidujte v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

### Kvalita

Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích.

### Poznámky

Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad nebo prosévání směsi je nepřipustné.

Navazující stavební konstrukce pečlivě zakryjte, resp. chraňte před postříkáním.

Za trvalé překrytí stavebně technických trhlin (dilatací), vystavených extrémním pohybům, nemůže být přebírána žádná záruka!

Po provedení hydroizolace se může objevit kondenzace, a to zejména ve špatně větraných a studených prostorech.

Dodržujte závazné předpisy, pracovní postupy a platné normy.

Je potřeba provést taková opatření aby se zamezilo vzlínání vlhkosti do podkladu a budoucích vrstev.

## Právní upozornění

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, neodpovídá výrobce za škody způsobené chybným použitím či zpracováním výrobku.

V případě pochybností ohledně způsobu použití či zpracování výrobku doporučujeme vyžádat si informace od našich obchodně-technických zástupců.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického listu v případě potřeby jeho aktualizace.

Vydáním nového technického listu se ruší a nahrazuje vydání předchozí.

Aktuální znění technických listů, informace o produktech a službách i všeobecné obchodní podmínky výrobce jsou dostupné na [www.cemix.cz](http://www.cemix.cz).