

COVERING SYSTEM

**8270****LEPIDLO FELX C2FTS1**

Dřívější název: Vylepšená receptura- S1



## RYCHLETUHNOUCÍ, PRO PLOCHY S VELKÝM PROVOZEM

### Pochozí po 4 hodinách

Rychlé (F): Po 3–4 hodinách je pochozí a spárovatelné. Pro opravy v místech s vysokou frekvencí pohybu osob (chodby, schodiště).

Tixotropní (T): snížený skluz. Udržuje obklady v stabilní poloze.

C2: Vhodná pro oblasti s dynamickým zatížením, např. paletové vozíky bez ocelových kol.

S1: flexibilní, pro problematické podklady a sluněné plochy.

Jemná zrnitost 0,4 mm: Krémová konzistence, snadná a hladká aplikace.

Pro všechny savé i nesavé keramické obklady a dlažby.

Vhodná pro venkovní použití: Odolný proti mrazu.



Exteriér: podlaha + stěna

Interiér: podlaha + stěna

Do vlhkých prostor

Pro ruční zpracování

### Oblast použití

Ideální pro lepení za provozu (chodby, schodiště apod.).

Pro keramické obklady s nízkou, střední a vysokou nasákavostí.

Vhodné pro plochy s dynamickým zatížením, např. paletové vozíky bez ocelových koleček.

### EN 12004-1

C2FTS1

### Oblast vytápění-chlazení



Podlaha + Stěna

## PODMÍNKY PŘI ZPRACOVÁNÍ



Teplota pro zpracování (min.)

5 °C

Teplota pro zpracování (max.)

30 °C

### Povětrnostní podmínky

Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty mohou negativně ovlivnit zrání a prodloužit tuhnutí materiálu. Při zpracování se vyhněte přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před vysokým mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání materiálu.

# ZPRACOVÁNÍ

## Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní a musí mít požadovanou rovinnost.

## Příprava podkladu

V závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách je potřeba: Na savé podklady použít penetraci Cemix 2614, hladké podklady zdrsnit nebo použít kontaktní můstek Cemix 8040. Případně nestandardních podkladů upravit vhodnou metodou pro dosažení požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnat vhodnými materiály Cemix a nechat vyschnout a vyzrát. Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.

## Příprava směsi

Materiál připravte vsypáním suché směsi do předepsaného množství vody a jejím smícháním. K rozmíchání směsi použijte pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Smíchání proveďte pomocí pomaloběžného vrtulového mísidla. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek, nechte odležet. Poté opět znovu krátce promíchejte.

## Spotřeba vody



Množství	Litr (min.)	Litr (max.)
25 kg	5 L	5,5 L
1 kg	0,2 L	0,22 L

## Míchání



Doba míchání	Rychlost otáčky/min.	Odstoj
5 min	800	3 min

## Pokyny pro zpracování

Nejprve naneste tenkou vrstvu lepidla na podklad pomocí hladké hrany hladítka. Poté naneste dostatečné množství lepidla pro požadovanou vrstvu zubovým hladítkem, pokud možno v jednom směru.

Pokládejte obklad do doby, která je uvedena jako otevřený čas.

Při překročení této doby na nanesené lepidlo neobkládejte. Nanesené lepidlo musí být v tomto případě odstraněno.

Na nerovné podklady použijte postup buttering floating: Naneste lepidlo podle popisu i na rubovou stranu dlaždice.

Očistěte obklad od čerstvého lepidla pomocí houbového hladítka a čisté vody.

## Tloušťka vrstvy



Maximální tloušťka vrstvy	12 mm
Doporučená tloušťka vrstvy	6 mm
Minimální tloušťka vrstvy	3 mm

## Spotřeba



Spotřeba od	Spotřeba do	Spotřeba materiálu v měrné jednotce
1.5	6	kg/m <sup>2</sup>

## Vydatnost při lepení

Spotřeba materiálu	výška zubu 3-4mm (min.)	výška zubu 3-4mm (max.)	výška zubu 6-8mm (min.)	výška zubu 6-8mm (max.)	výška zubu 8-12mm (min.)	výška zubu 8-12mm (max.)
25 kg	12.5 m <sup>2</sup>	16.67 m <sup>2</sup>	6.25 m <sup>2</sup>	8.33 m <sup>2</sup>	4.17 m <sup>2</sup>	6.25 m <sup>2</sup>

## Otevřený čas (odpovídající EN 12004)



10 min

## Zpracovatelnost



30 min

## Pochůznost po



4 h

## Ošetření po aplikaci

Nesavé obklady prodlouží dobu zrání.

Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.

## Pokyny k nástrojům a čištění

Po skončení ihned omyjte nářadí čistou vodou. Zaschlé zbytky odstraňte mechanicky.

Menší nánosy lze odstranit octem (zředěnou kyselinou octovou) nebo speciálním čističem cementových nátěrů.

## DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ VÝROBKY

**2614 PENETRACE HLOUBKOVÁ**

**S nanočásticemi pro zpevnění vysoce savých podkladů.**

**5281 POTĚR RAPID 40MPa**

**Pro rekonstrukce v časové tísni**

**5286 OPRAVNÁ UNI MALTA**

**Rychletuhnoucí 25MPa**

**8040 KONTAKTNÍ MŮSTEK**

**Na nesavé a hladké podklady**

**8120 AQUASTOP RAPID 2K**

**Hydroizolační stěrka pro bazény a práci v časové tísni**

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavní pojivo	Šedý cement
Vyrobena z materiálu	Kamenivo, cement, redispersgovatelny polymer a zušlechťující přísady.
Třída reakce na oheň	A1
Maximální velikost zrna v mm	0,4
Trvalé zatížení po	1 d
Tahová přídržnost po ponoření do vody v N/mm <sup>2</sup>	1
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí v N/mm <sup>2</sup>	1
Tahová přídržnost po cyklech zmrazení-rozmrazení v N/mm <sup>2</sup>	1
Prvotní tahová přídržnost (nejvýše po 6 hodinách) v N/mm <sup>2</sup>	0,5
Pevnost v tahu po uložení v suchu v N/mm <sup>2</sup>	1
Prodloužená doba zavaznutí po 10 min.	0,5
Skluz	0,50 mm

## VARIANTY



Pro trhy	CZ/SK/AT
Barva	šedá
Netto hmotnost	25 kg
Druh balení	Pytel
Materiál obalu	PE
GTIN (EAN)	9005561101600
Množství na paletě	48
Hmotnost na paletě	1 200 kg
Skladovatelnost	9 m.

Druh balení	Materiál obalu	Podmínky skladování
Pytel	PE	Skladování v originálních uzavřených obalech

### Služby

Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců:  
Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servis.  
Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity.  
Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnostech žádejte konzultaci.

### Likvidace materiálu (odpadů)

Nespotřebované zbytky nevylévejte do kanalizace.  
Nespotřebované zbytky smíchejte s vodou a nechte ztuhnout.  
Poté zlikvidujte jako stavební odpad v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

### Likvidace obalů

Kontaminované obaly likvidujte jako nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list). Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k recyklaci. Nesmí se likvidovat společně s komunálním odpadem. Obal likvidujte v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

### Kvalita

Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích.

### Poznámky

Dodržujte závazné předpisy, pracovní postupy a platné normy.  
Pro navrhování a provádění keramických obkladů dodržujte obecná pravidla podle ČSN 73 3451.  
Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad nebo prosévání směsi je nepřipustné.

### Právní upozornění

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, neodpovídá výrobce za škody způsobené chybným použitím či zpracováním výrobku.  
V případě pochybností ohledně způsobu použití či zpracování výrobku doporučujeme vyžádat si informace od našich obchodně-technických zástupců.  
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického listu v případě potřeby jeho aktualizace.  
Vydáním nového technického listu se ruší a nahrazuje vydání předchozí.  
Aktuální znění technických listů, informace o produktech a službách i všeobecné obchodní podmínky výrobce jsou dostupné na [www.cemix.cz](http://www.cemix.cz).